

TEKNİK BİLGİ FORMU / TECHNICAL DATA SHEET**ALÜMİNYUM HİDROKSİT / ALUMINUM HYDROXIDE - Al(OH)₃****Kimyasal İçerik / Chemical Composition [%]**

	Nemli / Wet		Kuru / Dry	
	Tipik Aralık / Typical Range	Garanti Değerler / Guaranteed Values	Tipik Aralık / Typical Range	Garanti Değerler / Guaranteed Values
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (1000 °C)	34.0-34.5	35 max.	34.0-34.5	35 max.
Al ₂ O ₃	64.7-65.4	64.5 min.	64.7-65.4	64.5 min.
SiO ₂	0.004-0.008	0.013 max.	0.004-0.008	0.013 max.
Fe ₂ O ₃	0.004-0.009	0.015 max.	0.004-0.009	0.015 max.
Na ₂ O	0.07-0.15	0.25 max.	0.07-0.15	0.25 max.
CaO	0.003-0.005	0.010 max.	0.003-0.005	0.010 max.

Fiziksel Özellik / Physical Properties

Nem / Moisture [110 °C, 2h]	4-6	7 max.	0.1-0.3	0.5 max.
Beyazlık / Whiteness, Ry 457 nm	82-87	75 min.	82-87	75 min.

Tane Boyut Dağılımı / Particle Size Distribution

d 50 [µm]	90-110	-	90-110	-
< 45 µm[%]	0-5	10 max.	0-5	10 max.

Paketleme / Packaging

1.0 MT,1.1 MT,1.2 MT (PE-PP Bigbags) Dökme/Bulk

Yukarıda verilen değerler ürün tolerans aralıklarına kaynak niteliğindedir. Gerçek değerler analiz sertifikasında verilmektedir.

All data listed above are reference to the product tolerances. The actual values are stated in the Certificate of Analysis.

Kimyasal Tescil Numaraları / Chemical Registration Numbers

CAS No: 21645-51-2 / Reach No : 01-2119529246-39

G.T.İ.P. / H.S.CODE

281830000000

**K - Q**
TSE-ISO-EN
9000**C - E**
TSE-ISO-EN
14000**TSE**
ISG-OHSAS
TS 18001**M - C**
TSE - ISO
10002

ETİ ALÜMİNYUM A. Ş.

Merkez Ofis: Altunizade Kısıklı Cd. No: 37 34662 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: +90 216 554 53 00 (Pbx) Faks: +90 216 474 11 22

E-mail: mining@cengiz.com.tr

Fabrika: Atatürk Caddesi 42370 Seydişehir/KONYA

Tel: +90 332 582 30 30 (Pbx) Faks: +90 332 582 83 17

E-mail: pazarlama@etaluminyum.comwww.etaluminyum.com

Bir CENGİZ HOLDİNG kuruluşudur.

Rev :09.11.16